

Soğuk Çekme Borular Üretim Tablosu

Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)																											
	0.7	0.8	0.9	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	4	4.25	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	
15																												
16-19																												
20-23																												
24-25																												
26-33																												
34-39																												
40-44																												
45-47																												
48-57																												
58-72																												
73-91																												
92-96																												
97-100																												
101-105																												
106-110																												
111-120																												
121-130																												

Soğuk Çekme Borular (DIN 2393, EN 10305-2)

Ara ebatlar için lütfen satış departmanı ile iletişime geçiniz.

Teslim koşulları: BK, BKW, NBK, BKS, GBK.

BK (EN normu + C) = soğuk çekilmiş / sert

BKW (EN normu + LC) = soğuk çekilmiş / yumuşak

NBK (EN normu + N) = normalize edilmiş

BKS (EN normu + SR) = soğuk çekilmiş ve gerilim giderilmiş

GBK (EN normu + A) = tavllanmış

Standart normlar: TS EN 10305-2, UNI 7946, BS 6323 Part 6, NFA 49-341, ASTM A 513, DIN 2393

Standart çelik kaliteleri: RSt 34-2, RSt 37-2, St 44-2, St 52-3

(E 195) (E 235) (E 275) (E 355)